

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

POLYESTER SPRAY FILLER

Szpachlówka Poliestrowa



PRODUKTY

POLYESTER SPRAY FILLER – **Natryskowa Szpachlówka Poliestrowa.**
Utwardzacz do szpachlówki natryskowej.

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości 2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodowych.

- ✓ Łatwa w aplikacji.
- ✓ Wysokie właściwości wypełniające.
- ✓ Nie ścieka z pionowych powierzchni.
- ✓ Bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery nawierzchniowe od szpachlówek poliestrowych.

Kolor – Jasno-szary.

Stopień połysku - Mat.

Gęstość - 1,63 kg / l.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 290 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA






Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:



- ✓ Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: Nie aplikować szpachłówek poliesterowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI

	<p>Zastosowanie Do wypełniania małych zarysowań podczas napraw samochodowych. W celu izolacji powłok akrylowych od szpachłówek poliesterowych.</p>						
	<p>Proporcje mieszania objętościowo</p> <table data-bbox="339 864 790 974"> <tr> <td>Szpachłówka</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Rozcieńczalnik</td> <td>35%</td> </tr> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.</p>	Szpachłówka	100	Utwardzacz	6	Rozcieńczalnik	35%
Szpachłówka	100						
Utwardzacz	6						
Rozcieńczalnik	35%						
	<p>Lepkość natryskowa około 50 sekund w 20°C</p> <p>Czas żelowania około 20 minut w 20°C</p>						
	<p>Parametry natrysku</p> <p>Dysza: 2.0÷3.0 mm Ciśnienie: Zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, zwykle 2,5÷3,0 bar. Liczba warstw: 1÷3 warstwy</p> <p>Grubość powłoki Nie przekraczać grubości 200µm pojedynczej mokrej warstwy. Nie przekraczać łącznej grubości 500 µm.</p>						
	<p>Czas odparowania</p> <p>Pomiędzy warstwami: 5÷10 minut Przed wygrzewaniem: około 10 minut</p> <p>Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.</p>						

	Czas utwardzania około 3 godziny w 20°C. około 30 minut w 60°C. Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.
	Szlifowanie Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P180÷P320.

WYDAJNOŚĆ

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania około 8 m² powierzchni warstwą o grubości 100 µm.

DALSZE PRACE

Na szpachlówki natryskowe można aplikować:

- ✓ 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- ✓ 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
- ✓ 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.

UWAGI OGÓLNE

- ✓ Minimalna temperatura aplikacji to +10°C.
- ✓ Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- ✓ Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- ✓ Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić utwardzacz przed przegrzaniem!

OKRES GWARANCJI

POLYESTER SPRAY FILLER Szpachlówka Poliesterowa – 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki natryskowej – 12 miesięcy od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.