

INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

GLASS FIBRE Szpachlówka Poliestrowa

PRODUKTY

GLASS FIBRE – Konstrukcyjna Szpachlówka Poliestrowa Zbrojona Włóknem Szklanym
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

- ✓ Bardzo dobra przyczepność do metali.
- ✓ Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.
- ✓ Krótki czas utwardzania.
- ✓ Dobra jakość szlifowania.

Kolor – Zielony.

Stopień połysku - Mat.

Gęstość - 1,69 kg /l.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 115 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- ✓ Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.
- ✓ Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI

| | <p>Zastosowanie Konstrukcyjna szpachłówka poliestrowa szczególnie polecana do wypełniania dużych wgniecień i otworów w karoserii.</p> | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|-----|------------|---|
| | <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="338 725 758 763">Stosunek mieszania</th> <th data-bbox="774 725 1316 763">wg wagi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="338 801 758 840">Szpachłówka</td> <td data-bbox="774 801 1316 840">100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 842 758 880">Utwardzacz</td> <td data-bbox="774 842 1316 880">2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachłówki.</p> | Stosunek mieszania | wg wagi | Szpachłówka | 100 | Utwardzacz | 2 |
| Stosunek mieszania | wg wagi | | | | | | |
| Szpachłówka | 100 | | | | | | |
| Utwardzacz | 2 | | | | | | |
| | <p>Grubość warstwy Szpachłówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm .</p> <p>Czas życia to 4÷5 minut w 20°C.</p> | | | | | | |
| | <p>Czas utwardzania 16÷18 minut w 20°C.</p> <p>Temperatura poniżej 20°C obniża znacząco czas utwardzania produktu.</p> | | | | | | |
| | <p>Szlifowanie</p> <p>Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P150.</p> | | | | | | |

DALSZE PRACE

Na szpachłówki poliestrowe można aplikować:

- ✓ 2-komponentowe szpachłówki poliestrowe,
- ✓ 2-komponentowe poliestrowe szpachłówki natryskowe.

UWAGI OGÓLNE

- ✓ Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z wybielaniem lakieru nawierzchniowego!
- ✓ Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- ✓ Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- ✓ Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić utwardzacz przed przegrzaniem!*

OKRES GWARANCJI

GLASS FIBRE Szpachlówka Poliestrowa – 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej – 18 miesięcy od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.