

INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

SUPERIOR FIBRE Szpachlówka Poliestrowa

PRODUKTY

SUPERIOR FIBRE – Ultralekka Szpachlówka Poliestrowa zbrojona włóknem szklanym.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej.

OPIS PRODUKTU

Najwyższej jakości ultralekka szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym, przeznaczona do dużych napraw samochodowych. Polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w pojazdach użytkowych. Doskonale sprawdza się w aplikacjach przemysłowych, gdzie ważny jest niski ciężar właściwy produktu.

- ✓ Wykazuje maksymalną przyczepność do metali.
- ✓ Bardzo łatwy proces mieszania i aplikowania.
- ✓ Bardzo dobra jakość szlifowania.
- ✓ Zredukowany skurcz szpachlówki o 95% względem produktów standardowych.

Kolor – Zielony, po utwardzeniu żółty.

Stopień połysku – Mat.

Gęstość - 1,00 (+/- 0,03) kg/l.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 40 [g/l].

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA






Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- ✓ Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki lakiernicze w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI

	<p>Zastosowanie Szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych oraz przemysłowych.</p>				
	<p>Stosunek mieszania wagowy</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Szpachlówka</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.</p>	Szpachlówka	100	Utwardzacz	3
Szpachlówka	100				
Utwardzacz	3				
	<p>Grubość warstwy Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Przed aplikacją kolejnej warstwy, poprzednia musi być utwardzona. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm.</p> <p>Czas życia to 4÷6 minut w 20°C.</p>				
	<p>Czas utwardzania 25÷40 minut w 20°C.</p> <p>Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.</p>				
	<p>Szlifowanie</p> <p>Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120, Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P180.</p>				

DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe zbrojone włóknem szklanym można aplikować:

- ✓ 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,
- ✓ 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

UWAGI OGÓLNE

- ✓ Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- ✓ Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- ✓ Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- ✓ Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić utwardzacz przed przegrzaniem!

OKRES GWARANCJI

SUPERIOR FIBRE Szpachlówka Poliestrowa – 12 miesięcy od daty produkcji.

Utwardzacz do Szpachlówki Poliestrowej – 18 miesięcy od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.